耐薬品データ ［ 継手 ］

⚠ 耐薬品データご使用上の注意 （ ホース／継手／カムロック／ガスケット ）

① この表は、ホースや継手に使用されている素材に関し、薬品との耐性データの文献を基に作成したもので、弊社製品を保証するものではありません。
② 使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により異なる場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
③ 薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品等（活性ガス等）は使用しないでください。必ず、各製品の注意事項をご確認頂くか、お問い合わせください。
耐薬品データに記載のない流体のご使用につきましては、トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 までお問い合わせください。
④ 本データは商品の仕様変更や新しい情報により、訂正および追加しております。
⑤ 特に断りのない限り水溶液の濃度は飽和状態、温度は常温です。

◎＝問題なく使用できます。
○＝幾分影響はありますが、条件により充分使えます。
△＝使用に際して充分確認が必要です。
×＝ご使用には適しません。
—＝データ無し

		継手内面流体接触面					
	材質 / 薬品名（濃度重量%・温度℃）	真鍮	SCS16A・SUS316L	SCS13・SUS304	ポリアセタール樹脂	PPSU	NBR
た	タービン油	—	—	—	—	—	○
	タール	△	◎	◎	—	—	○
	大豆油	△	◎	△	◎	—	◎
	炭酸	◎	△	△	—	—	◎
	炭酸アンモニウム	—	△	△	◎	◎	×
	炭酸ガス（二酸化炭素）	◎	◎	◎	◎	—	◎
	炭酸ナトリウム（ソーダ灰）	◎	△	△	◎	◎	◎
	タンニン酸	×	△	△	—	—	○
	チオ硫酸ナトリウム	△	△	△	◎	—	○
	窒素	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	テトラヒドロフラン	—	◎	—	×	×	×
	テトラリン	—	◎	◎	◎	—	×
	テレピン油	△	◎	△	—	—	○
	てんさい糖液	×	◎	△	◎	—	◎
	トウモロコシ油	×	◎	—	◎	—	◎
	灯油（ケロシン）	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	トリエタノールアミン	—	◎	◎	—	◎	△
	トリエチルアミン	—	—	—	—	△	—
	トリクレジルホスフェート（TCP）	—	—	—	—	—	×
	トリクロルエチレン（トリクレン）	◎	◎	◎	×	◎	×
	トリクロル酢酸	—	△	△	—	—	—
	トルエン	◎	◎	◎	○	×	×