耐薬品データ ［ 継手 ］

⚠ 耐薬品データご使用上の注意 （ ホース／継手／カムロック／ガスケット ）

① この表は、ホースや継手に使用されている素材に関し、薬品との耐性データの文献を基に作成したもので、弊社製品を保証するものではありません。
② 使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により異なる場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
③ 薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品等（活性ガス等）は使用しないでください。必ず、各製品の注意事項をご確認頂くか、お問い合わせください。
耐薬品データに記載のない流体のご使用につきましては、トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 までお問い合わせください。
④ 本データは商品の仕様変更や新しい情報により、訂正および追加しております。
⑤ 特に断りのない限り水溶液の濃度は飽和状態、温度は常温です。

◎＝問題なく使用できます。
○＝幾分影響はありますが、条件により充分使えます。
△＝使用に際して充分確認が必要です。
×＝ご使用には適しません。
—＝データ無し

		継手内面流体接触面					
	材質 / 薬品名（濃度重量%・温度℃）	真鍮	SCS16A・SUS316L	SCS13・SUS304	ポリアセタール樹脂	PPSU	NBR
ら	ラード	◎	○	—	◎	—	◎
	ラッカー	—	○	—	△	—	×
	リノレン酸	—	—	—	—	—	○
	硫化亜鉛	△	△	△	◎	◎	◎
	硫化カルシウム	—	△	△	—	—	◎
	硫化バリウム	—	△	—	—	—	◎
	硫酸［10%］	×	△	△	×	◎	×
	硫酸［10%70℃］	×	△	△	×	◎	×
	硫酸［30%］	×	×	×	×	◎	×
	硫酸［30%70℃］	×	×	×	×	◎	×
	硫酸［98%］	×	△	△	×	×	×
	硫酸［98%70℃］	×	×	×	×	×	—
	硫酸（第二）鉄	×	△	△	—	—	—
	硫酸アルミニウム（硫酸バンド）	×	◎	◎	◎	—	◎
	硫酸アンモニウム	△	△	△	◎	—	◎
	硫酸カリウム	△	△	△	◎	◎	◎
	硫酸銅	◎	◎	△	◎	◎	◎
	硫酸ナトリウム（ぼう硝）	◎	△	△	◎	—	◎
	硫酸ニッケル	—	△	△	◎	—	◎
	硫酸バリウム	△	△	△	◎	—	◎
	硫酸マグネシウム	△	◎	◎	◎	—	◎
	りんご酸	△	△	△	—	—	◎
	りん酸［50%］	×	◎	△	×	◎	×
	りん酸［50%70℃］	×	◎	△	×	—	×
	りん酸［75%］	×	◎	△	×	◎	×
	りん酸［85%70℃］	—	—	—	×	—	×
	りん酸アンモニウム	△	△	△	◎	—	◎
	りん酸ナトリウム	—	△	△	◎	◎	◎