# 耐薬品データ［ カムロック・ガスケット ］

## ⚠ 耐薬品データご使用上の注意　（ ホース／継手／カムロック／ガスケット ）

① この表は、ホースや継手に使用されている素材に関し、薬品との耐性データの文献を基に作成したもので、弊社製品を保証するものではありません。
② 使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により異なる場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
③ 薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品等（活性ガス等）は使用しないでください。必ず、各製品の注意事項をご確認頂くか、お問い合わせください。
耐薬品データに記載のない流体のご使用につきましては、トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 までお問い合わせください。
④ 本データは商品の仕様変更や新しい情報により、訂正および追加しております。
⑤ 特に断りのない限り水溶液の濃度は飽和状態、温度は常温です。

◎＝問題なく使用できます。
○＝幾分影響はありますが、条件により充分使えます。
△＝使用に際して充分確認が必要です。
×＝ご使用には適しません。
—＝データ無し

| | | カムロック流体接触面 | | | | カムロックガスケット流体接触面 | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 材質 ／ 薬品名（濃度重量%・温度℃） | アルミニウム | ステンレス（SCS14） | ポリプロピレン | ブロンズ | ブナーN（NBR）標準装備品 | ネオプレン（CR） | ホワイトネオプレン（CR） | エチレンプロピレンゴム（EPDM） | シリコーン | テフロン（PTFE）（ソリッド） | テフロンジャケット（バイトンフィラー付） | テフロン全包シリコーン | テフロン全包バイトン | バイトン（フッ素ゴム） | スーパーフッ素ゴム |
| た | タービン油 | — | — | — | — | ○ | × | × | × | × | — | — | — | — | ◎ | — |
| | タール | ○ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| | 大豆油 | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | ○ | ○ | △ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| | 炭酸 | — | △ | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | 炭酸アンモニウム | — | — | ◎ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| | 炭酸ガス（二酸化炭素） | ○ | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ◎ |
| | 炭酸ナトリウム（ソーダ灰） | — | △ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | タンニン酸 | — | △ | ◎ | — | ○ | ○ | ○ | ◎ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ |
| | チオ硫酸ナトリウム | — | △ | ◎ | — | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | — |
| | 窒素 | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| | テトラヒドロフラン | — | ◎ | △ | — | × | × | × | ○ | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |
| | テトラリン | — | ◎ | △ | — | × | × | × | × | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × |
| | テレピン油 | — | ◎ | △ | ○ | ○ | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| | てんさい糖液 | — | ◎ | ◎ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — |
| | トウモロコシ油 | — | ◎ | ○ | — | ◎ | △ | △ | △ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| | 灯油（ケロシン） | ◎ | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ |
| | トリエタノールアミン | ○ | ◎ | ○ | — | △ | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | ◎ |
| | トリエチルアミン | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — |
| | トリクレジルホスフェート（TCP） | — | — | — | — | × | — | — | ◎ | △ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — | — |
| | トリクロルエチレン（トリクレン） | — | ◎ | △ | — | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | — |
| | トリクロル酢酸 | — | △ | — | — | — | × | × | ○ | — | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | △ | △ |
| | トルエン | ○ | ◎ | △ | ◎ | × | × | × | × | × | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | × | × |