耐薬品データ [カムロック・ガスケット]

⚠ 耐薬品データご使用上の注意 （ホース／継手／カムロック／ガスケット）

① この表は、ホースや継手に使用されている素材に関し、薬品との耐性データの文献を基に作成したもので、弊社製品を保証するものではありません。
② 使用方法・温度・圧力・濃度・期間等の条件により異なる場合がありますので、ご使用者様にて実使用の機器及び、ご使用条件で評価をお願いいたします。
③ 薬品が気体である場合、透過すると危険な薬品等（活性ガス等）は使用しないでください。必ず、各製品の注意事項をご確認頂くか、お問い合わせください。
耐薬品データに記載のない流体のご使用につきましては、トヨックスお客様相談室フリーダイヤル 0120-52-3132 までお問い合わせください。
④ 本データは商品の仕様変更や新しい情報により、訂正および追加しております。
⑤ 特に断りのない限り水溶液の濃度は飽和状態、温度は常温です。

◎＝問題なく使用できます。
○＝幾分影響はありますが、条件により充分使えます。
△＝使用に際して充分確認が必要です。
×＝ご使用には適しません。
—＝データ無し

	材質 ＼ 薬品名（濃度重量%・温度℃）	カムロック流体接触面				カムロックガスケット流体接触面										
		アルミニウム	ステンレス（SCS14）	ポリプロピレン	ブロンズ	ブナーN（NBR）標準装備品	ネオプレン（CR）	ホワイトネオプレン（CR）	エチレンプロピレンゴム（EPDM）	シリコーン	テフロン（PTFE）（ソリッド）	テフロンジャケット（バイトンフィラー付）	テフロン全包シリコーン	テフロン全包バイトン	バイトン（フッ素ゴム）	スーパーフッ素ゴム
な	ナフサ	○	△	△	○	△	×	×	×	△	◎	◎	◎	◎	◎	△
	ナフタリン	○	△	◎	○	×	×	×	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	—
	ナフテン酸	—	△	◎	○	○	×	×	×	—	◎	◎	◎	◎	○	—
	二塩化エチレン（エチレンジクロライド）	—	△	—	—	×	×	×	—	△	◎	◎	◎	◎	○	—
	二塩化メチレン（メチレンジクロライド）	—	△	△	—	×	×	×	—	×	◎	◎	◎	◎	—	—
	ニカワ	○	△	◎	○	◎	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	○	—
	二酸化炭素（炭酸ガス）	○	◎	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	◎
	ニトロエタン	—	◎	×	—	×	○	○	○	△	◎	◎	◎	◎	×	—
	ニトロプロパン	—	◎	×	—	×	×	×	—	△	◎	◎	◎	◎	×	○
	ニトロベンゼン	○	△	×	—	×	×	×	×	○	◎	◎	◎	◎	○	◎
	ニトロメタン	—	◎	×	—	×	△	△	○	△	◎	◎	◎	◎	×	△
	乳酸	—	△	◎	—	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	◎	○	—
	二硫化炭素	○	◎	×	○	×	×	×	×	△	◎	◎	◎	◎	◎	◎
	燃料油（重油）	—	—	—	—	○	△	△	×	×	◎	◎	◎	◎	◎	—